

**MONDO NUOVO LAVABILE**  
Pittura superlavabile per interni ed esterni

F-05



Pittura per pareti esterne(interne) di supporto minerale  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).  
Il prodotto Mondo N. Lavabile contiene al massimo 15 g/l COV.

**ACQUISTA ON-LINE**

**CARATTERISTICHE**

Pittura Superlavabile opaca dotata di eccezionale resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. Ottima impermeabilità all'acqua unita ad una buona permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità): Sd = 0,15 m  
Classe II di lavabilità secondo ISO 11998.  
Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 10000 colpi spazzola

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con RISANA DISINFETTANTE Presidio Medico Chirurgico Reg. 11548 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente. Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con ROSTUCCO in pasta. Carteggiare, spolverare e isolare con BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o ROSTUCCO in pasta o in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

Su premiscelati, applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO.

**FINITURA**

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Mondo Nuovo Lavabile con un intervallo di 4-5 ore una dall'altra.

**AVVERTENZE**

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria, tra + 5 °C e + 35°C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con un'umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura tra + 5°C e + 35°C.

\*Per tinte derivate da basi Extra Deep/TR, Deep/DD e basi colorate, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto. Si **consiglia di effettuare una prova applicativa** preventiva.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione della pittura Mondo Nuovo Lavabile mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni ed esterni.

**PER ACQUISTARE IL PRODOTTO CLICCA QUI**

**DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMDITA' RELATIVA**

Resa Teorica Per mano mq/lit. 14		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo *30 -40% rif. al bianco	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,30 +/- 0,02		Applicazione a pennello *30-40% rif.al bianco	
Colori BIANCO COLORPRO, COLORPRO 3.0		Secco al tatto 30-60'		Solidi in volume 47 ± 1		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/ SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 30000 cps		Applicazione a spruzzo ad aria *30-40%	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 4-5 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM. UGELLI= 1-1.5 mm PRESS. 2.5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.  
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.rossettevernicci.it